PAT-NO:

JP406267034A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 06267034 A

TITLE:

MAGNETORESISTANCE EFFECT TYPE THIN FILM HEAD

PUBN-DATE:

September 22, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

IKEGAWA, YUKINORI KANE, JIYUNICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJITSU LTD

N/A

APPL-NO:

JP05056662

APPL-DATE:

March 17, 1993

INT-CL (IPC): G11B005/39

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To achieve higher propagation efficiency of a signal magnetic flux

to an  $\underline{\mathbf{MR}}$  element and the prevention of mixing with noises by performing the

propagation of the signal magnetic flux of a flux guide with the tip thereof

exposed to the tip face of a  $\underline{magnetoresistance}$  effect type  $\underline{thin\ film}$  head  $(\underline{MR}$ 

head) and a rear end thereof coupled magnetically to a magnetoresistance effect

element ( $\underline{\mathbf{MR}}$  element) in the axial direction of facilitating the magnetization

to suppress a tendency to a multiple magnetic domain.

CONSTITUTION: Shield magnetic  $\underline{\text{films}}$  11 and 16 are arranged on both sides of

a  $\underline{{\tt flux}}\ {\tt guide}\ {\tt and}\ {\tt an}\ {\tt MR}$  element 12 coupled magnetically through a non-magnetic

insulation film 15. In such an arrangement, the flux guide comprises

## a first

<u>flux guide</u> 21 with a tip thereof exposed to the tip face of a head and a second

<u>flux guide</u> 24 with the tip thereof junctioned to the guide 21 while the rear

end thereof is coupled to the  $\underline{MR}$  element 12 magnetically. The respective

guides are made up of first and second soft magnetic  $\underline{\textbf{films}}$  22 and 25 having an

axis of facilitating magnetization along the length thereof and first and

second anti-ferromagnetic  $\underline{\textbf{films}}$  23 and 26 which are  $\underline{\textbf{laminated}}$  on the soft

magnetic  $\underline{\textbf{films}}$  so that a unidirectional switched connection magnetic field HUA

is applied in an axial direction of retarding the magnetization of the soft  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) +\left( 1\right)$ 

magnetic films.

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO&Japio

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-267034

(43)公開日 平成6年(1994)9月22日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 1 1 B 5/39

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	特顯平5-56662	(71)出顧人	000005223
			富士通株式会社
(22)出願日	平成5年(1993)3月17日		神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
		(72)発明者	池川 幸徳
			神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
			富士通株式会社内
	·	(72)発明者	兼淳一
	j		神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
			富士通株式会社内
		(74)代理人	弁理士 井桁 貞一
	1		


## (54)【発明の名称】 磁気抵抗効果型薄膜ヘッド


#### (57)【要約】

【目的】 本発明は磁気抵抗効果型薄膜ヘッド(MRヘッド)に関し、先端がヘッド先端面に露出し、後端が磁気抵抗効果素子(MR素子)と磁気的に結合するフラックスガイドの信号磁束の伝播方向を磁化容易軸方向とし、多磁区化を抑制してMR素子への信号磁束の伝播効率の向上とノイズ混入の防止を目的とする。

【構成】 磁気的に結合したフラックスガイドとMR素子12との両側に非磁性絶縁膜15を介しシールド磁性膜11,16を配設した構成において、該フラックスガイドは先端がヘッド先端面に露出する第1のフラックスガイド21と、該ガイド21に先端が接合され、後端がMR素子12と磁気結合する第2のフラックスガイド24とから成り、各ガイドが長さ方向に磁化容易軸を有する第1、2軟磁性膜22,25と、該軟磁性膜の磁化困難軸方向に一方向性の交換結合磁界Huaが印加されるように該軟磁性膜上に積層された第1、2反強磁性膜23,26とからなる構成とする。

#### 本発明の祖気抵抗効果型薄膜ヘッドの第1 貨施例を 概念的に示す平面図とその要研例前面図





#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 先端部が磁気記録媒体(18)と対向するへ ッドの先端面に露出するフラックスガイドの後端部に磁 気抵抗効果素子(12)が磁気的に結合され、かつそれらの 両側にそれぞれ非磁性絶縁膜(15)を介してシールド磁性 体(11, 16)を配設したヘッド構成において、

前記フラックスガイドは、先端部がヘッドの先端面に露 出された第1のフラックスガイド(21)と、先端部が該第 1のフラックスガイド(21)に接合され後端部が磁気抵抗 効果素子(12)と磁気的に結合された第2のフラックスガ 10 イド(24)とから構成され、前記各フラックスガイド(21, 24)が長さ方向に平行な磁化容易軸を有する軟磁性膜(2 2,25)と、該軟磁性膜の磁化困難軸方向に一方向性の交 換結合磁界Huaが印加されるように該軟磁性膜(22, 25) 上に積層された反強磁性膜(23,26)とからそれぞれなる ことを特徴とする磁気抵抗効果型薄膜ヘッド。

【請求項2】 前記第1、第2のフラックスガイド(21. 24) におけるそれぞれの反強磁性膜(23, 26) によりそれ ぞれの軟磁性膜(22, 25)に印加される一方向性の交換結 合磁界 Hua を、当該各軟磁性膜(22, 25)の保磁力Hcに対 20 して、Hc ≤Hua≤2×Hc としたことを特徴とする請 求項1の磁気抵抗効果型薄膜ヘッド。

【請求項3】 前記第1、第2のフラックスガイド(21, 24)を構成する反強磁性膜(23, 26)の代わりにフェリ磁 性膜を用いたことを特徴とする請求項1、または請求項 2の磁気抵抗効果型薄膜ヘッド。

【請求項4】 前記第1、第2のフラックスガイド(21, 24)を構成する反強磁性膜(23, 26)の代わりに高保磁力 磁性膜を用いたことを特徴とする請求項1、または請求 項2の磁気抵抗効果型薄膜ヘッド。

#### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明は磁気ディスク装置、或い は磁気テープ装置等に用いられる再生専用の磁気抵抗効 果型薄膜ヘッドに関するものである。

【0002】近年、磁気ディスク装置等においては、小 型、大容量化に伴って高密度記録化が進められ、その高 密度記録化に対して再生出力の高い磁気ヘッドが要求さ れている。このため、再生専用の磁気ヘッドとして再生 出力が磁気記録媒体の移動速度に依存せず、しかも大き 40 な再生出力が得られる磁気抵抗効果型薄膜ヘッドが提案 されているが、より再生効率の良い、高性能な磁気抵抗 効果型薄膜ヘッドが必要とされている。

### [0003]

【従来の技術】従来の磁気抵抗効果型薄膜ヘッド(以 下、MRヘッドと称する) は図3(a) の概略斜視図及び 図3(b) の要部側断面図に示すように、先端部が磁気記 録媒体18と対向するヘッドの先端面に露出するNiFe合金 膜等からなるフラックスガイド14と、そのフラックスガ イド14の後端部の片面側に図示しない絶縁薄膜を介して 50 号のS/Nが低下する問題があった。

一部を重ね合わせて磁気的に結合されたNiFe合金膜等か らなる磁気抵抗効果素子(以下、MR素子と称する)12 の両側に、それぞれ Al2Os 膜等からなる非磁性絶縁膜15 を介してNiFe等からなる第1シールド磁性膜11と第2シ ールド磁性膜16が配設されている。

【0004】また、前記MR素子12の長さ方向の両端部 にはAu膜、或いはCu膜等からなる引出し導体13a, 13bが 接続されている。そしてかかるMRヘッドを矢印方向に 移動する磁気記録媒体18上に所定間隔をもって浮上さ せ、前記MR素子12にその両端の引出し導体13a, 13bを 通してセンス電流Isを供給することにより、その際に発 生する磁界で例えば前記第1シールド磁性膜11が磁化さ れ、その磁化により該MR素子12にバイアス磁界が印加 される。

【0005】このMR素子12の磁化は磁気記録媒体18か ら前記フラックスガイド14を通って流入する磁束により 変化され、磁気抵抗効果により生じるMR素子12の電気 抵抗値の変化を前記引出し導体13a, 13bから電圧の変化 として取り出し再生信号を検出することにより再生を行 っている。

【0006】このようなMRヘッドの再生出力は、ヘッ ド・媒体間の相対速度に依存せず磁気記録媒体18からの 磁束量の変化に直接対応するため、小径な小型磁気ディ スク等に対する再生ヘッドとして極めて有利であり、ま た、MR素子12に流すセンス電流値に比例して再生出力 を増大することができる利点を有している。

【0007】また、上記した従来のMRヘッドは、セン ス電流を通電するMR素子12の先端部を磁気記録媒体18 と対向するヘッドの先端面に露出させずに、そのMR素 30 子12の先端部にフラックスガイド14の後端部を電気的に 絶縁である絶縁薄膜を介して磁気的に結合され、その先 端部を前記ヘッドの先端面に露出させた構成としている ため、かかるMRヘッドのフラックスガイド14が再生時 に磁気記録媒体18に接触しても、該磁気記録媒体18面に 対する電気的な接触ショート等による損傷、或いはノイ ズの発生を防止している。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記した従 来のMRヘッドにおけるフラックスガイド14としては、 高透磁率なNiFeからなる軟磁性膜により形成されている が、再生時に線形応答特性を得るために、磁気記録媒体 18からの信号磁束をMR素子12へ伝播する方向を磁化困 **難軸の方向(低透磁率な方向)としているので、その信** 号磁束の伝播効率が悪くなるという問題があった。

【0009】また、前記軟磁性膜は多磁区化され易く、 該フラックスガイド14が多磁区化されると、再生時に該 フラックスガイド14中に流れる磁束がそのフラックスガ イド14に形成された各磁区の不規則な不連続運動によっ て乱されて再生する信号磁束にノイズが混入し、再生信

【0010】本発明は上記した従来の問題点に鑑み、MR素子の先端に磁気的に結合するフラックスガイドの信号磁束の伝播方向を高透磁率な磁化容易軸方向とすると共に、そのフラックスガイドの多磁区化を抑制してMR素子への信号磁束の伝播効率の向上とノイズの混入を排除した新規な磁気抵抗効果型薄膜ヘッドを提供することを目的とするものである。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】本発明は上記した目的を達成するため、先端部が磁気記録媒体と対向するヘッド 10 の先端面に露出するフラックスガイドの後端部に磁気抵抗効果素子が磁気的に結合され、かつそれらの両側にそれぞれ非磁性絶縁膜を介してシールド磁性体を配設したヘッド構成において、前記フラックスガイドは、先端部がヘッドの先端面に露出された第1のフラックスガイドと、先端部が該第1のフラックスガイドに接合され後端部が磁気抵抗効果素子と磁気的に結合された第2のフラックスガイドとから構成され、前記各フラックスガイドが長さ方向に平行な磁化容易軸を有する軟磁性膜と、該軟磁性膜の磁化困難軸方向に一方向性の交換結合磁界H 20 UAが印加されるように該軟磁性膜上に積層された反強磁性膜とからそれぞれなる構成とする。

【0012】また、前記第1、第2のフラックスガイド におけるそれぞれの反強磁性膜によりそれぞれの軟磁性膜に印加される一方向性の交換結合磁界HuAを、当該各 1 軟磁性膜の保磁力Hcに対して、Hc  $\leq HuA$   $\leq 2 \times Hc$  とした構成とする。

【0013】また、前記第1、第2のフラックスガイドを構成する反強磁性膜の代わりにフェリ磁性膜を用いた構成とする。更に、前記第1、第2のフラックスガイドを構成する反強磁性膜の代わりに高保磁力磁性膜を用いた構成とする。

## [0014]

【作用】本発明では、上記した磁気抵抗効果素子 (MR 素子) の先端に磁気的に結合する第1のフラックスガイドと第2のフラックスガイドを構成する各軟磁性膜の磁化容易軸をそれらフラックスガイドの長さ方向に設定し、その各軟磁性膜上にそれぞれ反強磁性膜を積層してその各軟磁性膜の磁化困難軸方向に一方向性の交換結合磁界Huaを印加することによって、各軟磁性膜に形成される磁区が単磁区化されて従来のような磁区の不規則な不連続運動が解消され、再生時に磁気記録媒体より各軟磁性膜に流れる信号磁束が乱されることなく、またノイズの混入もない状態で安定してMR素子へ流入するようになる。

【0015】また、前記各軟磁性膜の磁化容易軸方向での磁界に対する磁化曲線がヒステリシスを持たなくなり、線形応答特性が得られる。更に、前記各反強磁性膜により対応する各軟磁性膜にそれぞれ印加される一方向性の交換結合磁界Huaと、その各軟磁性膜の保磁力Hc

4

との間に、Hc ≦HuA≦2×Hc の関係を保つことにより、これら各軟磁性膜の透磁率を従来の透磁率と同等以上に確保することができる。その結果、磁気記録媒体側からMR素子に伝播すべき信号磁束が前記第1、第2のフラックスガイドからシールド磁性体側へ漏洩し難くなり、しかも該MR素子に信号磁束を効率良く導入することができる。

### [0016]

【実施例】以下図面を用いて本発明の実施例について詳細に説明する。図1(a),(b) は本発明に係る磁気抵抗効果型薄膜ヘッドの第1実施例を示す図であり、図(a) は概念的に示す平面図、(b) は要部側断面図である。

【0017】これら両図に示すように本実施例では、磁気記録媒体18からの信号磁束を磁気抵抗効果素子(MR素子)12に伝播すべきフラックスガイドが第1のフラックスガイド21と第2のフラックスガイド24とからなっている。

【0018】該第1のフラックスガイド21は、NiFe合金からなる軟磁性の第1シールド磁性膜11と同じくNiFe合金からなる軟磁性の第2シールド磁性膜16との間に、 A 1203等からなる非磁性絶縁膜15をそれぞれ介在して磁気記録媒体18と対向するヘッドの先端面、即ち、媒体対向面27に先端面が露出するように長さ方向に平行な磁化容易軸を有する 500Åの膜厚のNiFe合金等からなる第1 軟磁性膜22とその第1 軟磁性膜22上に該第1 軟磁性膜22の磁化困難軸方向に一方向性の交換結合磁界Huaが印加される 200Åの膜厚のFeMn合金等からなる第1 反強磁性膜23が積層された構成で配設されている。

【0019】その第1のフラックスガイド21の後端部より所定間隔だけ後退した位置に両端部にAu, Cu、或いはAl等からなる引出し導体13a,13bを備えた600Åの膜厚のNi-Fe膜等からなる磁気抵抗効果素子(MR素子)12が配設され、更に前記第1のフラックスガイド21の第1反強磁性膜23の後端部上からMR素子12の先端部上に、同様に長さ方向に平行な磁化容易軸を有する500Åの膜厚のNiFe合金等からなる第2軟磁性膜25とその第2軟磁性膜25上に該第2軟磁性膜25の磁化困難軸方向に一方向性の交換結合磁界HuAが印加される200Åの膜厚のFeMn合金等からなる第2反強磁性膜26が積層された第2のフラックスガイド24が、前記MR素子12の先端部上と第2軟磁性膜25との間にはAl203等の絶縁薄膜(図示せず)を介在した状態でそれぞれ0.5μm程度重ね合わせて磁気的に結合した状態に配設された構成としている。

【0020】なお、前記第1軟磁性膜22及び第2軟磁性膜25の長さ方向に平行な磁化容易軸を付与するには、その第1、第2軟磁性膜22,25の長さ方向となる方向に磁界を印加した状態で該第1軟磁性膜22及び第2軟磁性膜25を成膜することによって実現できる。

【0021】また、前記第1軟磁性膜22及び第2軟磁性 50 膜25上に積層することによって第1、第2軟磁性膜22,

25の磁化困難軸方向に一方向性の交換結合磁界Huaが印加される前記第1反強磁性膜23及び第2反強磁性膜26を得るには、該第1軟磁性膜22及び第2軟磁性膜25上に積層された第1反強磁性膜23及び第2反強磁性膜26に、その第1、第2軟磁性膜22,25の磁化困難軸方向へ磁界を印加した状態でこれら積層膜を数百度で熱処理することにより実現できる。

【0022】前記交換結合磁界HUAの強度は、第1軟磁性膜22及び第2軟磁性膜25に形成される多磁区の不規則な不連続運動が抑止されるように第1反強磁性膜23及び 10第2反強磁性膜26の膜厚、或いは膜の組成比を制御することにより可能である。

【0023】このような第1実施例のヘッド構成では、前記MR素子の先端に磁気的に結合された第1のフラックスガイド21と第2のフラックスガイド24を構成する第1軟磁性膜22及び第2軟磁性膜25の磁化容易軸を第1、第2のフラックスガイド21,24の長さ方向に設定し、その磁化困難軸方向にそれぞれ積層された第1反強磁性膜23及び第2反強磁性膜26によって一方向性の交換結合磁界Huaが印加されるので、該第1軟磁性膜22及び第2軟20磁性膜25に形成される磁区が単磁区化され、従来のような多磁区の不規則な不連続運動が解消される。

【0024】従って、再生時に磁気記録媒体18より前記 第1軟磁性膜22と第2軟磁性膜25に流れる信号磁束は乱 されたり、ノイズが混入することなく安定してMR素子 12に流入される。

【0025】また、前記第1、第2軟磁性膜22,25の磁化容易軸方向での磁界に対する磁化曲線にヒステリシスがなくなり線形応答特性が得られ、更に前記第1、第2 反強磁性膜23,25に印30加される一方向性の交換結合磁界Huaと該1、第2軟磁性膜22,25の保磁力Hcとの間に、Hc≤Hua≤2×Hcの関係を保つことにより、これら第1、第2軟磁性膜22,25の透磁率が従来の透磁率以上に確保され、磁気記録媒体18からの信号磁束を前記第1、第2のフラックスガイド21,24より第1、第2シールド磁性膜11,16側へ漏洩させることなくMR素子12に効率良く導入することが可能となる。

【0026】図2(a),(b) は本発明に係る磁気抵抗効果型薄膜ヘッドの第2実施例を示す図であり、図(a) は概 40 念的に示す平面図、図(b) は要部側断面図である。なお、図1(a),(b) と同等部分には同一符号を付している。

【0027】この図で示す実施例が図1(a),(b) で示す 第1実施例と異なる点は、第1のフラックスガイド31及 び第2のフラックスガイド24と第3のフラックスガイド 34とからなっている点にある。

【0028】即ち、第1のフラックスガイド31は、磁気 える磁気抵抗効果型薄膜ヘッドと記録媒体18と対向するヘッドの先端面、即ち、媒体対向 ッドとの一体構成からなる複合型面27に先端面が露出するように長さ方向に平行な磁化容 50 場合にも同様な効果が得られる。

易軸を有する 500Åの膜厚のNiFe合金等からなる第1軟 磁性膜32とその第1軟磁性膜32の両面に該第1軟磁性膜 32の磁化困難軸方向に一方向性の交換結合磁界Huaが印 加される 200Åの膜厚のFeMn合金等からなる第1反強磁

性膜33a と33b が積層された構成で配設されている。

【0029】その第1のフラックスガイド31の後端部 と、それより所定間隔だけ後退した位置に配設された両 端部にAu, Cu、或いはAl等からなる引出し導体13a. 13b を備えた 600Åの膜厚の Ni-Fe膜等からなる磁気抵抗効 果素子 (MR素子)12 の先端部とが、同様に長さ方向に 平行な磁化容易軸を有する 500Åの膜厚のNiFe合金等か らなる第2軟磁性膜25とその第2軟磁性膜25上に該第2 軟磁性膜25の磁化困難軸方向に一方向性の交換結合磁界 Huaが印加される 200Åの膜厚のFeMn合金等からなる第 2反強磁性膜26が積層された第2のフラックスガイド24 と、同じく長さ方向に平行な磁化容易軸を有する 500 Å の膜厚のNiFe合金等からなる第3軟磁性膜35とその第3 軟磁性膜35上に該第3軟磁性膜35の磁化困難軸方向に一 方向性の交換結合磁界Huaが印加される 200 Åの膜厚の FeMn合金等からなる第3反強磁性膜36が積層された第3 のフラックスガイド34とにより、両側より挟むように該 MR素子12の先端部と第2軟磁性膜25及び第3軟磁性層 35との間にはAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 等の絶縁薄膜 (図示せず) を介在し た状態でそれぞれ 0.5μm程度重ね合わせて磁気的に結 合した状態に配設された構成としている。

【0030】このような第2実施例のヘッド構成によっても前記図1(a),(b)による第1実施例と同様な目的の達成と効果が得られると共に、更に前記MR素子12と第1、第2及び第3のフラックスガイド31、24、34との磁気的結合構造によりこれらフラックスガイドとMR素子12との磁気的結合部での磁気的抵抗が著しく低減し、前記3つのフラックスガイドからの信号磁束が安定にMR素子12へ流入し易くなり、より再生効率が向上する。

【0031】なお、以上の実施例において第1、第2及び第3のフラックスガイドに用いられているFeMn合金等からなる第1、第2及び第3反強磁性膜の代わりに、Tb Co等からなるフェリ磁性膜、またはNiFeCo等からなる高保磁力磁性膜を用いるようにしても本発明の目的は達成できる。

【0032】特に、前記フェリ磁性膜、或いは高保磁力 磁性膜を、先端部が媒体対向面に露出する第1のフラッ クスガイドの腐食性の高いFeMn合金からなる第1反強磁 性膜の代わりに用いることにより、媒体対向面に露出す る先端部の腐食を防止することができる。

【0033】また、本発明のフラックスガイドとMR素子との磁気的な結合構造を、例えば磁気的に結合されたフラックスガイドとMR素子に沿って記録用コイルを備える磁気抵抗効果型薄膜ヘッドとインダクティブ薄膜ヘッドとの一体構成からなる複合型薄膜ヘッドに適用した場合にも同様な効果が得される

### [0034]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明に係る磁気抵抗効果型薄膜ヘッドによれば、磁気記録媒体からの信号磁束をMR素子へ伝播すべき複数のフラックスガイドの各軟磁性層の磁化容易軸が信号磁束の伝播方向に向けられ、その各軟磁性層に形成される磁区が単磁区化されると共に、磁化容易磁区方向での磁界に対する磁化曲線にヒステリシスのない線形応答特性が得られ、かつその透磁率が従来の透磁率以上に確保されるため、磁気記録媒体からの信号磁束にノイズを重畳させることなく、該信号磁束を前記複数のフラックスガイドよりシールド磁性膜側へ漏洩させずに安定にMR素子に導入することが可能となり、信号磁束の伝播効率が向上し、大きな再生出力が得られる等、実用上優れた効果を奏し、高性能な磁気抵抗効果型薄膜ヘッドを実現することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の磁気抵抗効果型薄膜ヘッドの第1実施例を概念的に示す平面図とその要部側断面図である。

【図2】 本発明の磁気抵抗効果型薄膜ヘッドの第2実 20


施例を概念的に示す平面図とその要部側断面図である。 【図3】 従来の磁気抵抗効果型薄膜ヘッドを説明する ための概略斜視図とその要部側断面図である。

## 【符号の説明】

- 11 第1シールド磁性膜
- 12 MR素子
- 13a, 13b 引出し導体
- 15 非磁性絶縁膜
- 16 第2シールド磁性膜
- 18 磁気記録媒体
- 21,31 第1のフラックスガイド
- 22.32 第1軟磁性膜
- 23,33a,33b 第1反強磁性膜
- 24 第2のフラックスガイド
- 25 第2軟磁性膜
- 26 第2反強磁性膜
- 27 媒体対向面
- 34 第3のフラックスガイド
- 35 第3軟磁性膜
- 36 第3反強磁性膜

【図1】


#### 本発明の磁気抵抗効果型即膜へッドの第1実施例を 概念的に示す平面図とその要部側断面図




# 

## 【図2】

#### 本発明の磁気抵抗効果型薄膜へっドの第2実施例を 概念的に示す平面図とその要部側断図図





[図3]

## 健来の**組気抵抗効果型障膜へッドを**説明するための 概略斜視図とその要部側断面図

